


A5052BD-H34



5000系アルミニウム

国内では最も代表的

代表的な化学成分 (%)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.25以下	0.4以下	0.1以下	0.1以下	2.2~2.8	0.15~0.35	0.1以下	—	残部

特長



加工メニュー

外径やサイズによって対応できない場合があります。



規格: JIS-H 4040

(30mm超えは機械的性質の規格値がありません)

外径 (mm)	長さ (mm)	在庫状況	機械的性質		
			引張強さ (N/mm ²)	耐力 (N/mm ²)	伸び (%)
10	2000	▲	235以上	180以上	—
12	2000	▲			
15	2000	▲			
16	2000	▲			
18	2000	▲			
20	2000	▲			
22	2000	▲			
25	2000	▲			
28	2000	▲			
30	2000	▲			
32	2000	▲	—	—	—
35	2000	▲			
38	2000	▲			
40	2000	▲			
42	2000	▲			
45	2000	▲			
50	2000	▲			
55	2000	▲			
60	2000	▲			

▲=取寄品

- ・JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。
- ・JIS規格内であっても「JIS H 4040相当品」となる場合があります。
- ・長さ4000mmの定尺も外径サイズにより取り扱いがあります。こちらにつきましては都度お問い合わせください。