



商品名

A5083P-0

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金板

JIS-H 4000

板厚 (mm)	1000×2000 (mm)	1250×2500 (mm)	1525×3050 (mm)	2000×4000 (mm)	引張強さ N/mm ²	耐力 N/mm ²	伸び %
0.5					275以上 350以下	125以上 200以下	16以上
1.5	○						
1.6		○					
2.0	○	○	○				
2.5	○	○	○				
3.0	○	○	○				
4.0	○	○	○				
5.0	○	○	○				
6.0	○	○	○	○			
8.0	○	○	○	○			
10.0	○	○	○	○			
12.0	○	○	○	○			
15.0	○	○	○	○			
16.0		○	○				
20.0	○	○	○				
22.0		○	○				
25.0	○	○	○				
30.0	○	○	○				
32.0		○	○				
35.0	○	○	○				
38.0		○					
40.0		○	○				
45.0		○	○		270以上 345以下	115以上 200以下	
50.0		○	○				

A5083P-O

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金板

JIS-H 4000

板厚 (mm)	1000×2000 (mm)	1250×2500 (mm)	1525×3050 (mm)	2000×4000 (mm)	引張強さ N/mm ²	耐力 N/mm ²	伸び %
55.0		◎	◎		270以上 345以下	115以上 200以下	16以上
60.0		◎	◎				
65.0	◎	◎	◎				
70.0		◎	◎				
80.0		◎	◎				
85.0		◎			260以上	110以上	
90.0		◎	◎				
100.0		◎	◎				
105.0			◎				
110.0		◎	◎				
120.0		◎	◎		(260以上)	(110以上)	(16以上)
130.0		◎	◎				
140.0			◎				
150.0			◎				
160.0		◎					
190.0		◎					

()の数字は機械的性質の規格値がないため、メーカー標準値