



商品名

# A2024P-T351

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金板

JIS-H 4000

(100mm超えは参考規格となります)

板厚 (mm)	1000×2000 (mm)	1250×2500 (mm)	1525×3050 (mm)	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	耐力 N/mm <sup>2</sup>	伸び %
8.0		◎	◎	440以上	290以上	12以上
10.0			◎			
12.0			◎			
15.0			◎	435以上		8以上
20.0			◎			
25.0			◎	425以上		7以上
30.0			◎			
35.0			◎			
40.0			◎			
45.0			◎	415以上		6以上
50.0			◎			
55.0			◎		415以上	4以上
60.0			◎			
70.0			◎			
80.0			◎			
90.0			◎	395以上	285以上	
100.0			◎			
110.0			◎	—	—	—

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金板

高精度  
アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格  
アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金  
継目無管

取り寄せ品

JIS規格A6063  
押出型材

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金丸管

JIS規格銅  
及び  
銅合金板

JIS規格  
銅ブスバー

JIS規格銅  
及び  
銅合金棒

JIS規格銅  
及び  
銅合金継目無管

JIS規格銅合金  
連続鋳造物