



商品名

A6061P-T6

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金板

JIS-H 4000

板厚 (mm)	1000×2000 (mm)	1250×2500 (mm)	1525×3050 (mm)	引張強さ N/mm ²	耐力 N/mm ²	伸び %
0.5	◎			295以上	—	8以上
0.8	◎				245以上	10以上
1.0	◎					
1.6	◎	◎				
2.0	◎	◎				
3.0	◎	◎	◎			
4.0	◎	◎				
5.0	◎	◎				
6.0	◎	◎				

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。

取り寄せ品

JIS規格A6063
押出型材

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金丸蓋

JIS規格鋼
及び
鋼合金板

JIS規格
鋼スパー

JIS規格鋼
及び
鋼合金棒

JIS規格鋼
及び
鋼合金継目無管

JIS規格鋼合金
連続鋳造鋳物