


# A1050P-H24



**1000系アルミニウム**      **純アルミニウム99.5%以上**

代表的な化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.25以下	0.4以下	0.05以下	0.05以下	0.05以下	—	0.05以下	0.03以下	99.5以上

**特長**

**溶** 溶接性    **加** 加工性    **導** 導電性    **耐** 耐食性

**加工メニュー**

板厚やサイズによって対応できない場合があります。

規格: JIS-H 4000

板厚 (mm)	在庫状況		機械的性質		
	定尺寸法 [幅×長さ] (mm)		引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )	耐力 (N/mm <sup>2</sup> )	伸び (%)
	400×1200	1000×2000			
0.3	▲	▲	95以上 125以下	—	1以上
0.4	▲	▲			2以上
0.5	▲	▲			3以上
0.6	▲	▲		75以上	4以上
0.8	▲	▲			5以上
1.0	▲	▲			6以上
1.2	▲	▲			
1.5	▲	▲			
2.0	—	▲			
3.0	—	▲			
4.0	—	▲			
5.0	—	▲			

**▲=取寄品**

- ・JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。
- ・ケース販売となる場合があります。