


A1050P-0



1000系アルミニウム **純アルミニウム99.5%以上**

代表的な化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.25以下	0.4以下	0.05以下	0.05以下	0.05以下	—	0.05以下	0.03以下	99.5以上

特 長

溶	加	導	耐
溶接性	加工性	導電性	耐食性

加工メニュー

板厚やサイズによって対応できない場合があります。

定 尺	切 断	フライス	円 板	リング	旋 盤	マシニング	ウォータージェット
-----	-----	------	-----	-----	-----	-------	-----------

規格: JIS-H 4000

板厚 (mm)	在庫状況		機械的性質		
	定尺寸法 [幅×長さ] (mm)		引張強さ (N/mm ²)	耐力 (N/mm ²)	伸び (%)
	400×1200	1000×2000			
0.5	▲	▲	60以上 100以下	—	15以上
1.0	—	▲		20以上	25以上
1.2	—	▲			30以上
1.5	—	▲			
2.0	—	▲			
3.0	—	▲			
4.0	—	▲			

▲=取寄品
 ・JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。
 ・ケース販売となる場合があります。