


A2017P-T3



2000系アルミニウム ジュラルミン

代表的な化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.2~0.8	0.7以下	3.5~4.5	0.4~1.0	0.4~0.8	0.1以下	0.25以下	0.15以下	残部

特長

切 **強**

切削性 強度

加工メニュー

板厚やサイズによって対応できない場合があります。



規格: JIS-H 4000

板厚 (mm)	在庫状況		機械的性質		
	定尺寸法 [幅×長さ] (mm)		引張強さ (N/mm ²)	耐力 (N/mm ²)	伸び (%)
	1000×2000	1250×2500			
1.0	▲	—	375以上	215以上	15以上
2.0	▲	—			17以上
3.0	—	▲			15以上
4.0	—	▲			
5.0	—	▲			
6.0	—	▲			

●=在庫品

・JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。